



密封圈

O型圈

S系列/AS系列



型号 (1) 代码 · (2) No.)
FBASA001

■ 请按步骤 1~2 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 **5** 天发货

代码	材质	硬度 (JIS Hs)	颜色	可使用温度范围	JIS符号	用途
FBVA	丁腈橡胶	70 ± 5	黑色	-30~100℃	1种A	耐矿物油用
FBVF	氟橡胶			-15~200℃	4种D	耐热型
FBASA	丁腈橡胶			-30~100℃	-	耐矿物油用
FBASF	氟橡胶			-15~200℃	-	耐热型

■ JIS B 2401 V系列 (真空法兰用)

型号		JIS 公称编号	W	内径		
1 代码	2 No.			do	FBVA 公差	FBVF 公差
FBVA (丁腈橡胶 · 黑色) FBVF (氟橡胶 · 黑色)	15	V15	4.0 ± 0.1	14.5	± 0.20	± 0.24
	24	V24	4.0 ± 0.1	23.5	± 0.24	± 0.29
	34	V34	4.0 ± 0.1	33.5	± 0.33	± 0.40
	40	V40	4.0 ± 0.1	39.5	± 0.37	± 0.45
	55	V55	4.0 ± 0.1	54.5	± 0.49	± 0.59
	70	V70	4.0 ± 0.1	69.0	± 0.61	± 0.74
	85	V85	4.0 ± 0.1	84.0	± 0.72	± 0.87
	100	V100	4.0 ± 0.1	99.0	± 0.83	± 1.00
	120	V120	4.0 ± 0.1	119.0	± 0.97	± 1.17
	150	V150	4.0 ± 0.1	148.5	± 1.18	± 1.42
175	V175	4.0 ± 0.1	173.0	± 1.36	± 1.63	

■ AS568 AS系列

型号		W	内径	
1 代码	2 No.		do	公差
FBASA (丁腈橡胶 · 黑色) FBASF (氟橡胶 · 黑色)	001	1.02 ± 0.07	0.74	± 0.10
	002	1.27 ± 0.07	1.07	± 0.10
	003	1.52 ± 0.07	1.42	± 0.10
	004	1.78 ± 0.07	1.78	± 0.12
	005	1.78 ± 0.07	2.57	± 0.12
	006	1.78 ± 0.07	2.90	± 0.12
	007	1.78 ± 0.07	3.68	± 0.12
	008	1.78 ± 0.07	4.47	± 0.12
	009	1.78 ± 0.07	5.28	± 0.12
	010	1.78 ± 0.07	6.07	± 0.12
	011	1.78 ± 0.07	7.65	± 0.12
	012	1.78 ± 0.07	9.25	± 0.12
	013	1.78 ± 0.07	10.82	± 0.12
	014	1.78 ± 0.07	12.42	± 0.12
	015	1.78 ± 0.07	14.00	± 0.12
	016	1.78 ± 0.07	15.60	± 0.12
	017	1.78 ± 0.07	17.17	± 0.12
	018	1.78 ± 0.07	18.77	± 0.12
	019	1.78 ± 0.07	20.35	± 0.15
	020	1.78 ± 0.07	21.95	± 0.15
	021	1.78 ± 0.07	23.52	± 0.15
	022	1.78 ± 0.07	25.12	± 0.15
	023	1.78 ± 0.07	26.70	± 0.15
	024	1.78 ± 0.07	28.30	± 0.15
	025	1.78 ± 0.07	29.87	± 0.15
	026	1.78 ± 0.07	31.47	± 0.15
	027	1.78 ± 0.07	33.05	± 0.15
	028	1.78 ± 0.07	34.65	± 0.15
	029	1.78 ± 0.07	37.82	± 0.25
	030	1.78 ± 0.07	41.00	± 0.25